

BOLSAS BIOPLASTICAS - BIODEGRADABLES & COMPOSTABLES

MATERIAL	100% BIOPLASTIC PLA BIO-T-001		
GAMA	BIODEGRADABLE & COMPOSTABLE 100%		
OPACIDAD %	VALOR MEDIO > 25	TOLERANCIA > 25	
METODO FABRIC.	EXTRUSION		
ELONGACION %	DIRECCION EXTRUSION 400	DIRECCION TRANSVERSAL 200	
RESISTENCIA A LA TRANCION (N)	DIRECCION EXTRUSION 8 (± 8%)	DIRECCION TRANSVERSAL 10 (± 8%)	SOLDADURAS 9 (± 8%)
COLOR	BEIGE (POR NATURALEZA)		
TEMPERATURA FABRICACION	GRADOS CENTIGRADOS 165 (± 10%)		
IMPRESIONES	TINTAS ECOLOGICAS AL AGUA (SI CORRESPONDE)		
DENSIDAD	MINIMO 20 MICRONES	MAXIMO 120 MICRONES	
MEDIDAS ANCHO	MINIMO 150 mm	MAXIMO 1200 mm	
MEDIDAS LARGO	MINIMO 120 mm	MAXIMO 1500 mm	
TIPO CORTES	CALIENTE	DE FONDO	

Bio Transito S.A.S.
Teléfono: +549 351 5115889
Línea gratuita: 0800 220 0246
RN 19 KM 239 - Transito X2436
Córdoba - Argentina

Email: info@biotransito.com
Web: biotransito.com
Facebook: @BiotransitoOK
Twitter: @Biotransito
Instagram: @Biotransito